


GARNYVELOURS S2P

Dernière mise à jour :
08/07/2022



Définition

Peinture garnissante veloutée aux résines alkydes en solution.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Menuiseries (bois, métal...).

Propriétés

- Atténue les irrégularités du support grâce à son fort pouvoir garnissant.
- Temps ouvert optimal : grande facilité d'application.
- Finition robuste.
- Grande facilité d'entretien.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/L ■ Ce produit contient au maximum 300 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot Onctueux.	Masse volumique (en kg/dm ³) ■ 1,47 ± 0,05 (norme EUR PL 004).	Rendement 10 à 12 m ² /L
Aspect du feuil sec Velouté poché.	Extrait Sec En poids (norme EUR PL 005) : 80 % ± 2. En volume (théorique) : 61 % ± 2.	Conditionnement Blanc et teintes : 5 L - 15 L
Brillant spéculaire 8 % sous 60° (30 % sous 85°).	Temps de séchage (à 23 °C - 55 % HR) ■ Sec : 18 h. ■ Recouvrable : 24 h.	Conservation 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé.
Teintes En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.		Point éclair Entre 21 °C et 55 °C.

GARNYVELOURS S2P

Dernière mise à jour :
08/07/2022

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Ancienne peinture ou lasure en bon état	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grattage ■ Ponçage ■ Époussetage 		2 couches de GARNYVELOURS S2P
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décapage ■ Lessivage ■ Rincage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage 	1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 %, PRIMWOOD RAPID, PRIMWOOD MAT ou EXPRIM	
Bois neufs	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponçage 		
Bois tanniques (Chêne, Châtaignier)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Époussetage ■ Dégraissage 	1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 %, PRIMWOOD RAPID, PRIMWOOD MAT	

Mode d'application :

Appliquer grassement et régulièrement. NE PAS TIRER. Une application trop tirée nuit à l'opacité, à la régularité et à l'aspect du film.

Précautions d'emploi :

Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.

GARNYVELOURS S2P

Dernière mise à jour :
08/07/2022

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi. NE PAS DILUER.

Nettoyage du matériel

Aux solvants.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a

Hygiène et sécurité

- Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).